



Den Haag, 4 juli 2019

Afdichtingsmiddel/vulmiddel/plamuur KochiToon BarstenVuller

Duurzame vervanger van de acrylaat-, siliconen-, MS-polymeer- en andere kitten en 2-componenten reparatiemiddelen

Voordelen

- **dampdoorlatend, waardoor geen rot!**
- **grondverf vooraf is niet nodig!**
- **op waterbasis**
- **schuurbaar**
- **water- en vorstbestendig**
- **licht thermoplastisch, waardoor barsten dicht blijven, ook bij zomerse temperaturen**

Geschikt

- voor hout, glas, beton, stukwerk, mortel, baksteen, natuursteen, metaal
- voor het onderhoud van monumenten
- voor buiten&binnen

Gebruiksgemak

- **vult kieren en barsten van iedere grootte in een keer op!**
- een-component, rechtstreeks uit emmer aanbrengen
- kan rechtstreeks, zonder grondverf vooraf, op het materiaal aangebracht worden; het hout mag vochtig zijn; anti-houtrot middel is niet nodig
- gereedschap eenvoudig met water schoon te maken

Belangrijk

Alvorens KT BarstenVuller aan te brengen, verwijder alle soorten vulmiddelen en kitten als epoxy, siliconen, acry-

laat, MS-polymeer, hybride etc volledig, zonder uitzondering. Dan is houtrot uitgesloten, mits de gebruiksaanwijzing strikt wordt gevolgd.



Paleerijzer:
breedte rechthoekige blad 10 mm

Verwerking

Let op! KT BarstenVuller kan lichte irritatie op de huid veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen. Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.

- Gebruik paleerijzer en/of plamuurmessen, afhankelijk van de situatie. Een paleerijzer is een onmisbaar gereedschap voor een efficiënte werkwijze! Een geschikt paleerijzer vindt u [hier](#); voer in het zoekvenster van de winkel in **Paleerijzer - Super Prof - 10 mm RVS**.
- Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Indien KT BarstenVuller in de pot te stug is geworden, dan spaarzaam wat water in de zak sprenkelen en de zak kneden totdat KT BarstenVuller weer smeug is geworden. Wrijf het contactlaagje van KT BarstenVuller stevig in de ondergrond.
- Vul kier of barst ruimschoots op. Nadat het opvullen voltooid is kan het oppervlak met een vochtige vinger of een bevochtigd paleerijzer/plamuurmes glad gemaakt worden. Houdt het paleerijzer/plamuurmes bij het gladstrijken parallel aan het oppervlak.
- Bij het vullen van kieren en barsten in steenachtige ondergronden, zoals b.v. stucwerk, beton, (bak)steen en bij het herstellen van voegen, kan KT BarstenVuller vermengd worden met metselzand. Verhouding: 1 deel KT BarstenVuller : 3 delen metselzand en zonodig tijdens het mengen spaarzaam water erop spuiten.

Droogtijd

- Afhankelijk van de laagdikte: 30 minuten - 24 uur. KT BarstenVuller is na ca. 24 - 48 uur zaag-, snij- en schuurbaar, en spijker- en schroefvast.
- Volledige uitharding vindt plaats na ca. 5 dagen.
- Bij afdichting van de kieren tussen niet-poreuze materialen kan de droging iets langer duren.

Schuren

- Schuurbaar met de hand of met een schuurmachine. Gebruik schuurmachines met een laag toerental i.v.m. de thermoplastische eigenschap van KT BarstenVuller. Bij een regelbaar toerental: gebruik de laagste stand. Gebruik schuurpapier korrel 40. Gebruik voor een fijnere afwerking schuurpapier korrel 80, vervolgens schuurpapier korrel 120.

Schilderen

KT BarstenVuller is overschilderbaar met alle soorten verf.

Verpakking

KT BarstenVuller wordt aangeboden in plastic potjes van 0,25, 0,5 en 0,75 kg. Het is een goed verwerkbaar, smeugige massa.

Guram Kochi MSc, bedenker en ontwikkelaar van 1toFIX middelen

www.1tofix.com

www.1tofix.eu