



Den Haag, 17 maart 2025

1toFIX Fijne Plamuur-(Sanitair)Kit ineen (v.1272-31)

Duurzame vervanger van epoxy, voorkomt houtrot

Voordelen

- dampdoorlatend, waardoor geen rot!
- gronden vooraf niet nodig!
- op waterbasis
- goed schuurbaar
- watervast en vorstbestendig
- geschikt als (sanitair)kit

Geschikt voor

- hout, natuursteen, stukwerk, tegels, glas, gegrond metaal
- het onderhoud van monumenten
- binnen&buiten

Gebruiksgemak

- een-component, rechtstreeks uit emmer aanbrengen
- sneldrogend
- gereedschap eenvoudig met water schoon te maken

Verwerking

- Let op! FPK kan op de huid irritatie, en bij langdurig contact brandwonden veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij contact met de

huid, deze met water en zeep wassen. Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.

- Gebruik plamuurmessen van ca 2, 4 en 6 cm breed en/of paleerijzers, zie <https://www.bouwbestel.nl/paleerijzer-super-prof-10-mm-rvs.html>
- Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Indien FPK in de pot te stug is geworden, dan met een plantenspuit een klein beetje water in de zak spuiten, en de zak kneden totdat FPK weer smeug is geworden. Breng FPK in dunne lagen van max 2 mm dikte aan, egaliseer met een vochtig plamuurmes. Plamuurmes bij het aanbrengen en egaliseren parallel aan het oppervlak houden. Indien nodig na ca. halfuur de tweede laag kan aangebracht worden.
- het handigst is de FPK in een lange kier stoppen met gebruik van het rechthoekige deel van een paleerijzer van 10 mm breed. Pak een portie van de FPK met het paleerijzer op, en stop het, portie voor portie, enigszins overlappend, in de kier en vervolgens een paar keer gladstrijken, met het paleerijzer, de eerste keer stevig en de tweede keer zachtjes, aandrukkend en parallel aan het oppervlak houdend. Paleerijzer/plamuurmes voor het glad maken licht met water bevochtigen. Of: pak met een plamuurmes van 4-6 cm breed een portie van de FPK op, zet het plamuurmes tegen de kier aan en schuif het mengsel met het paleerijzer in de kier, en pers het even stevig aan met het paleerijzer. Dan de volgende portie, enigszins overlappend, op dezelfde manier instoppen, enzovoort, totdat de hele kier is afdicht. Vervolgens de afdichting een paar keer gladstrijken met het paleerijzer, de eerste keer stevig en de tweede keer zachtjes, aandrukkend en parallel aan het oppervlak houdend.



Paleerijzer:
breedte rechthoekige blad 10 mm

Droogtijd

- FPK is, afhankelijk van de laagdikte, ondergrond en temperatuur, v.a. ca. 4 uur na het aanbrengen goed schuurbaar.

Schuren

- Schuurbaar met de hand of met een schuurmachine. Gebruik eerst schuurpapier korrel 80, vervolgens schuurpapier korrel 120.
- Voor een fijnere afwerking gebruik schuurpapier korrel 220 - 360.

Schilderen

- FPK is overschilderbaar met alle gangbare verven.

Verpakking

- FPK wordt aangeboden in plastic potjes van 250 g, 500 g en 750 g. Het is een goed verwerkbaar, smeug massa.

Houdbaarheid

- De houdbaarheidstermijn van FPK is maximaal 1 maand, zie etiket op de pot.

Guram Kochi MSc, uitvinder van 1toFIX middelen

www.1tofix.com

www.1tofix.eu