



Den Haag, 17 januari 2023

## Universele natuurlijke lijm 1toGLUE

### Voordelen

- dampdoorlatend, waardoor geen rot!
- volledig natuurlijk en op waterbasis
- water- en vorstbestendig

### Geschikt

- voor hout, glas, kurk, beton, stukwerk, mortel, baksteen, natuursteen, metaal. Bij houtwerk binnen kan 1toGLUE rechtstreeks op kaal hout aangebracht worden. Bij houtwerk buiten, het hout bij voorkeur eerst gronden
- voor het onderhoud van monumenten
- voor binnen&buiten. **Indien een zwaar voorwerp buiten of binnen bevestigd/opgehangen wordt met behulp van 1toGLUE, dient voor de zekerheid dit voorwerp ook altijd extra bevestigd te worden met schroeven of spijkers.**

### Gebruiksgemak

- vullend
- de te verlijmen delen hoeven niet klemgezet te worden; het is wel raadzaam als er risico van verschuiving is
- een-component, rechtstreeks uit emmer aanbrengen
- gereedschap eenvoudig met water schoon te maken

### Verwerking

- Let op: 1toGLUE kan op de huid irritatie, en bij langdurig contact met de huid brandwonden, veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinyl of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen. Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.
- **Als lijm:** Bij gebruik buiten altijd ca. 10%-20% Portlandcement 'Sakret' toevoegen, deze wordt bijgeleverd. Dit maakt 1toGLUE nog waterbestendiger, harder (vergelijkbaar met epoxy) en sneller drogend. Bij het aanroeren zo nodig met een plantenspuit een klein beetje water erop spuiten. Het mengsel dient binnen enkele uren gebruikt te worden, want het blijft - zelfs in de pot - uitharden. Let op: Portlandcement kan op de huid irritatie veroorzaken, en bij langdurig contact brandwonden op de huid veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinyl of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen. Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende

10 minuten, afgespoeld te worden.

- Breng de benodigde hoeveelheid lijm met een plamuurmes of een lijmkam op de te verlijmen delen aan en verdeel over het oppervlak.
- Druk ze stevig tegen elkaar aan en laat ze drogen gedurende ca. 24 uur
- Het mengsel van 1toGLUE en Portlandcement dient binnen enkele uren gebruikt te worden, want het blijft - zelfs in de pot - uitharden. Let op: Portlandcement kan op de huid irritatie veroorzaken, en bij langdurig contact brandwonden op de huid veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinyl of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen. Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.
- Tevens kan aan dit mengsel het metsel/rivierzand toegevoegd worden in verhouding: 1 deel 1toGLUE : 1 deel Portlandcement: 3 delen metsel/rivierzand en bij het aanroeren zonodig met een plantenspuit een klein beetje water erop spuiten.



Paleerijzer:  
breedte rechthoekige blad 10 mm

### **Droogtijden**

- De verbinding is belastbaar na ca. 24 uur. Zijn volledige waterbestendigheid en hardheid bereikt de 1toGLUE na 7 dagen bij kamertemperatuur.

### **Schilderen**

- 1toGLUE is overschilderbaar met alle gangbare verven.

### **Verpakking**

- 1toGLUE wordt aangeboden in plastic potjes van 250 g, 500 g en 750 g met de overeenkomende hoeveelheid Portlandcement 'Sakret'. Het is een goed verwerkbaar, smeuijge massa.

### **Houdbaarheid**

- De houdbaarheidstermijn van 1toGLUE is minimaal 1 jaar, zie etiket op de pot.

Guram Kochi MSc, ontwikkelaar van 1toFIX en KochiToon middelen, [www.1tofix.com](http://www.1tofix.com), [www.1tofix.eu](http://www.1tofix.eu)